



بيواكي 1001 سيراميك فليكس و بيواكى 1002 سيراميك فليكس

مونة إسمنتي و بوليمر ذو ميزة انزلاق منخفضة مرونة مدة و وقت العمل طويلة لاصق فليكس السيراميك و بورسلين.

التعريف

بيواكي 1001 سيراميك فليكس و بيواكى 1002 سيراميك فليكس مونة إسمنتي و بوليمر ذو ميزة انزلاق منخفضة مرونة مدة و وقت العمل طويلة ومناسبة لجميع الظروف المناخية الجهو تستعمل الداخلية و الخارجية و أفقية و العمودية لاصقة فليكس السيراميك و بورسلين.

مستوفي شروط TS EN 12004 – C1TE

C1: مونة إسمنتي لأداء لاصق.

T: تقليل خاصية الانزلاق.

E: إطالة مدة تركه مكشوفاً.

أماكن الاستخدام

- يتم استخدامه التطبيقات الداخلية و الخارجية و أفقية و العمودية لاصق سيراميك و بورسلين و الرخام و الفسيفساء الزجاجي.
- يتم استخدامه لمواد الربط مثل اللوح الحصى و اللوح الأسمنتى ، السيراميك و بورسلين و الخرف و الفسيفساء الزجاجي على الواح العزل ، لهذه التطبيقات المماثل يوصى باستخدام أساس **بيواكي 1101 برايم**.
- يتم استخدامه في حمامات السباحة ، الحمامات ، خزانات المياه ، خزانات الهواء البارد.
- يتم استخدامه لاصق في السيراميك و بورسلين فوق السيراميك و بورسلين ، لهذه التطبيقات و التطبيقات المماثل يوصى باستخدام أساس **بيواكي 1101 برايم**.
- في الأماكن التي بها حركة مرور كثيفة للمشاة و الشحن .

المزايا

- يخلط بالماء فقط، مدة فعاليته و عمله طويلة و لا ينزلق في السطوح العamoدية.
- سهل التحضير و التطبيق، مرن، لا يتأثر بالاهتزازات ، مقاوم لتأثير التجميد.
- الاختلافات في درجات الحرارة.

المواصفات الفنية

المحتويات	من أساس إسمنتي و حشوat معدنية مزودة بوليمر
الكتافة	1.70 كغ / لتر
اللون	أبيض، رمادي
قوية الالتصاق	28 يوم ≥ 0.5 نيوتن / مم ²
تطبيق فوامل البلاط بعد	24 ساعة
سمك التطبيق	8-3 مم
درجة حرارة الأرضية	+5°C / +35°C
درجة حرارة السطح	40°C / +80°C
زمن خلط	5-3 دقيقة
مدة الاستخدام	ساعتين
مدة الاستخدام بعد خلط	30 دقيقة
الانزلاق	لا يوجد
الرطوبة	90%
المدة اللازمة للمشي فوقه	24 ساعة



القيم أعلى مطاطة لـ 23+ درجة مئوية و 50٪ رطوبة نسبية ، درجات الحرارة العالية تقصير الوقت ، درجات الحرارة المنخفضة تمدد.

آلية التنفيذ تحضير السطح

مكان التطبيق يجب تنظيف الأسطح التي يؤثر فيها الصدأ و العفن و الريت و الجزيئات السائبة و الأتربة و الجص سلباً على الالتصاق ويجب إصلاح الشقوق و الثقوب الموجودة على السطح باستخدام مونة التعمير **بيواكي 1014 ريفلكس** في الظروف الجوية الحارة ، يجب بالتأكيد ترتيب الأسطح بالماء. قبل الاستخدام على الأسطح الخرسانية و الأسقف و الجدران الخرسانية، يجب تطبيق أساس **بيواكي 1101 برايم** بواسطة البكرة رولا.

الخلط

ُسكب الكمية المناسبة من الماء الموصوفة على العبوة في وعاء خلط نظيف. يتم فتح كيس **بيواكي 1001 سيراميك فليكس و بيواكى 1002 سيراميك فليكس** وإضافته ببطء إلى الماء ، ويتم خلطه بمثقب خلط 400 - 600 دورة في الدقيقة لمدة 3 دقائق حتى يصبح متجانساً. يجب أن تكون هناك كتل في المادة. بعد أن ترتاح المادة لمدة 3 دقائق ، يتم خلطها مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة وتصبح جاهزة للتطبيق.

بیواکی 1001 سیرامیک فلیکس و بیواکی 1002 سیرامیک فلیکس

نسب الخلط
يجب استخدام ما يقرب من 6.50 - 7.50 لترًا من الماء بالنسبة إلى 25 كغ / كيس واحد من **بیواکی 1001 سیرامیک فلیکس** و **بیواکی 1002 سیرامیک فلیکس**.

التطبيق

يوصى بتطبيق لصق السيراميك و بورسلين **بیواکی 1001 سیرامیک فلیکس** و **بیواکی 1002 سیرامیک فلیکس** للتأكد من أنها تلامس على ظهر السيراميك و بورسلين الترابط بالكامل طريقة السيراميك و بورسلين بسمات مختلفة ، **بیواکی 1001 سیرامیک فلیکس** و **بیواکی 1002 سیرامیک فلیکس** مع الجانب المسنن مالنج من اتجاه واحد بسمامة موحدة السيراميك او بورسلين للتطبيق يتم الانتهاء من التطبيق عن طريق ترك فجوة الوصلة الموصى بها وفقاً لحجم السيراميك و بورسلين المناسب لمءلء فجوات استخدام شربت وصلات **بیواکی 1005 فوكا** و **بیواکی 1006 فوكا فلیکس** ، يمكن بدء التطبيق المشترك بعد حوالي 24 ساعة.

اختبار قابلية التطبيق

لاختبار قابلية تطبيق السيراميك و بورسلين على المادة اللاصقة ، يجب التحقق من وقت الانتظار المفتوح. يتم ضغط الإصبع على المادة اللاصقة على السطح المطبق. إذا تلطخ الصمغ بالإصبع ، فسيستمر تطبيق لصق السيراميك و بورسلين إذا لم تتطبخ المادة اللاصقة على الإصبع ، فقد مر وقت تطبيق المادة اللاصقة. في هذه الحالة ، يجب كشط المادة اللاصقة من السطح وتطبيق مادة لاصقة جديدة.

استهلاك صرفيات

ويتراوح الاستهلاك بين 4-6 كغ / م² حسب سmek مشط السيراميك المواد استخدامه.

التعينة والتغليف

25 كغ مغلفة بكيس ورقي.

طرق تنظيف الأدوات المستخدمة

تنطف الأدوات بالماء بعد الانتهاء من تطبيق المنتج.

نقط تأخذ بعين الاعتبار

-خلال تطبيق **بیواکی 1001 سیرامیک فلیکس** و **بیواکی 1002 سیرامیک فلیکس** إذا كانت درجة الحرارة المحيطة و السطحية أقل من 5+ درجة مئوية أو أعلى من 35+ درجة مئوية ، فيجب إعداد درجة الحرارة المناسبة. لا ينبغي أن يتم التطبيق في ظروف شديدة الحرارة و ممطرة و عاصفة للغاية.

-في التطبيقات الخارجية يجب حماية الكتلة من الشمس و المطر و الرياح و الصقيع خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى.

-تأثير الاصلاق بمدة فترة التطبيق و درجة حرارة الهواء و الرطوبة و درجة حرارة الأرضية.

-تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تسرع عملية الترطيب وتقصير وقت العمل وفقاً لذلك. بينما تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى إبطاء الترطيب ، مما يزيد من وقت العمل. من أجل استكمال مادة المعالجة، يجب ألا تقل درجة حرارة السطح و درجة الحرارة المحيطة التي سيتم تطبيقها عن الحد الأدنى لقيمة المسموح بها.

مدة الصلاحية

عند تخزينها بشكل صحيح في درجة حرارة الغرفة ، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر بين 5 درجات مئوية و 30 درجة مئوية، فإن مدة صلاحيتها هي 12 شهراً من تاريخ الإنتاج. يجب استهلاك العبوات المفتوحة خلال أسبوع واحد.

التخزين

يجب تخزينها في عبوتها الأصلية غير المفتوحة ، في بيئة باردة و جافة، محمية من الصقيع. للتخزين على المدى القصير، يجب وضع لوحتين كحد أقصى فوق بعضهما البعض ويجب أن تكون الشحنة على نظام ما يرد أولاً يصرف أولاً. لا ينبغي وضع الألواح فوق بعضها البعض أثناء التخزين طويل المدى.

الاحتياطات الأمنية

من الخطير الاقتراب من مناطق التخزين و التطبيق بالنار. يجب تهوية مناطق التخزين والتطبيق. أثناء التطبيق، يجب استخدام ملابس العمل و القفازات الواقية و النظارات الواقية و الأقنعة و قفأً لقواعد العمل و صحة العمال. تجنب ملامسته للجلد و العينين أثناء التخزين و التطبيق، وفي حالة ملامسته يجب غسله على الفور بكمية كبيرة من الماء والصابون ، إذا ابتلع، استشر الطبيب على الفور. يجب عدم السماح بمواد الأطعمة و المشروبات في مناطق التطبيق. يجب تخزينها في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة، راجع صحيفة بيانات سلامة المواد.

المسؤولية

تستند البيانات الواردة في هذه الوثيقة الفنية إلى معرفتنا العلمية و العملية. شركة **BYK Binyapi Co.** مسؤولة فقط عن جودة المنتج و ليست مسؤولة عن الاستخدام الخاطئ أو الخارج عن التوصيات المكتوبة حول مكان و كيفية استخدام المنتج.

تقع مسؤولية التطبيق الصحيح لمنتجنا على عاتق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج. يتجاوز هذا الكatalog المعلومات الموجودة في الكatalog السابق. تحفظ شركتنا الحق في تغيير أي معلومات و تفاصيل محتوى في هذا الكatalog. من الضروري التتحقق من أن المعلومات الموجودة في الكatalog محدثة وصالحة.

كل الحقوق محفوظة.