



بيواكي 1012 بورد بلاست

لبيج جاهز لأنواع العزل الحراري عالية الجودة .

التعريف

بيواكي 1012 بورد بلاست عبارة عن مونة أسمنتى لبيج جاهز XPS و EPS أساس بوليمر و مقواة بالألياف و لبيج جاهز لأنواع العزل الحراري.

أماكن الاستخدام

يتم استخدامه للبيج أنواع العزل الحراري XPS و EPS و الأسطح الخرسانية (يجب استخدام بيواكي 1101 برايمر قبل التطبيق على الأسطح الخرسانية)

المزايا

- يخلط بالماء فقط.
- يوفر التصاق ممتاز.
- يفضل الألياف المقواة ، يمنع تكوين التشققات السطحية.
- يتم تحضيره وتطبيقه بسهولة.
- وقت العمل الطويل.
- يخلق سطحًا جاهزًا للطلاء أو تطبيق الجص المعدني.
- إنه مقاوم لتأثير التجميد والذوبان.

المواصفات الفنية

من أساس أسمنتي و معدني مزودة بوليمر و الألياف	المحتويات
1.87 كغ / لتر	الكتافة
رمادي	اللون
قوه الانتصاق 0.20 ≥ نيوتن / مم ²	قوه الانضغاط
28 يوم	سمك التطبيق
5 ≥ نيوتن / مم ²	درجة حرارة الأرضية
5-3 مم	درجة حرارة السطح
+5°C / +35°C	زمن خلط
-20°C / +80°C	مدة الاستخدام
5-3 دقيقة	ساعة

القيم أعلى معطاة لـ 23+ درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية ، درجات الحرارة العالية تقصر الوقت ، درجات الحرارة المنخفضة تمدد.



آلية التنفيذ تحضير السطح

يجب تنظيف الأسطح المواد تطبيقها في المواقف التي تؤثر سلباً على الصداً و العفن و الزيت و الجزيئات السائبة و الغبار و التصاق الجص.

الخلط

تُسكب الكمية المناسبة من الماء الموصوفة على العبوة في وعاء خلط نظيف، يتم فتح كيس بيواكي 1012 بورد بلاست وإضافته ببطء إلى الماء ، ويتم خلطه بمثقب خلط 400 - 600 دورة في الدقيقة لمدة 3 دقائق حتى يصبح متجانساً. يجب ألا تكون هناك كتل في المادة. بعد أن ترتاح المادة لمدة 3 دقائق ، يتم خلطها مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة وتصبح جاهزة للتطبيق.

نسب الخلط

يجب استخدام ما يقرب من 6.00 - 7.00 لترًا من الماء بالنسبة إلى 25 كغ/كيس واحد من بيواكي 1012 بورد بلاست .

التطبيق

بعد أن يتم ربط أنواع العزل الحراري بيواكي 1011 بورد فليكس ، يتم تثبيتها ميكانيكياً خاص دوبل بورغي. بعد وضع طبقة واحدة من لبيج بيواكي 1012 بورد بلاست على اللوح ، يتم دمج شبكة لبيج بدقة في هذه الطبقة الأولى من لبيج بيواكي 1012 بورد بلاست. بعد أن تجف الطبقة الأولى ، يتم الانتهاء من عملية التلبيغ بتطبيق الطبقة الثانية من اللبيج، يمكن أن يكون سمك التطبيق 5-3 مم حسب التفضيل.

بيواكي 1012 بورد بلاست

استهلاك صرفيات
الاستهلاك يتراوح 5-7 كغ / م² بين تغير.

التعينة والتغليف
25 كغ مغلفة بكيس ورقي.

طرق تنظيف الأدوات المستخدمة
تنطف الأدوات بالماء بعد الانتهاء من تطبيق المنتج.

نقط تأخذ بعين الاعتبار

- خلال تطبيق **بيواكي 1012 بورد بلاست** إذا كانت درجة الحرارة المحيطة و السطحية أقل من 5+ درجة مئوية أو أعلى من 35+ درجة مئوية فيجب إعداد درجة الحرارة المناسبة. لا ينبغي أن يتم التطبيق في ظروف شديدة الحرارة و ممطرة و عاصفة للغاية.
- في التطبيقات الخارجية يجب حماية الكتلة من الشمس و المطر و الرياح و الصقيع خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى.
- تأثر اللب بدرجة فتره التطبيق و درجة حرارة الهواء و الرطوبة و درجة حرارة الأرضية.
- تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تسريع عملية الترطيب و تقصير وقت العمل ، بينما تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى إبطاء الترطيب ، مما يزيد من وقت العمل. من أجل استكمال مادة المعالجة، يجب ألا تقل درجة حرارة السطح و درجة الحرارة المحيطة التي سيتم تطبيقها عن الحد الأدنى لقيمة المسموح بها.

مدة الصلاحية

عند تخزينها بشكل صحيح في درجة حرارة العرفة ، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر بين 5+ درجات مئوية و 30+ درجة مئوية ، فإن مدة صلاحيتها هي 12 شهراً من تاريخ الإنتاج. يجب استهلاك العبوات المفتوحة خلال أسبوع واحد.

التخزين

يجب تخزينها في عبوتها الأصلية غير المفتوحة ، في بيئة باردة و جافة ، محمية من الصقيع. للتخزين على المدى القصير ، يجب وضع لوحاتتين كحد أقصى فوق بعضهما البعض و يجب أن تكون الشحنة على نظام ما يرد أولاً يصرف أولاً. لا ينبغي وضع الألواح فوق بعضها البعض أثناء التخزين طويلاً المدى.

الاحتياطات أمنية

من الخطير الاقتراب من مناطق التخزين و التطبيق. أثناء التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل و الفحازات الواقية و النظارات الواقية و الأقنعة و قفازات العمل و صحة العمال. تحجب ملامسته للجلد و العينين أثناء التخزين و التطبيق ، و في حالة ملامسته يجب غسله على الفور بكمية كبيرة من الماء و الصابون ، إذا ابتاع ، استشر الطبيب على الفور. يجب عدم السماح بمواد الأطعمة و المشروبات في مناطق التطبيق. يجب تخزينها في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة ، راجع صحيفة بيانات سلامة المواد.

المسؤولية

تستند البيانات الواردة في هذه الوثيقة الفنية إلى معرفتنا العلمية و العملية. شركة **BYK Binyapi Co.** مسؤولة فقط عن جودة المنتج و ليست مسؤولة عن الاستخدام الخاطئ أو الخارج عن التوصيات المكتوبة حول مكان و كيفية استخدام المنتج. تقع مسؤولية التطبيق الصحيح لمنتجاتنا على عاتق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج. يتجاوز هذا الكتالوج المعلومات الموجودة في الكتالوج السابق. تحفظ شركتنا بالحق في تغيير أي معلومات و تفاصيل محتوى في هذا الكتالوج. من الضروري التتحقق من أن المعلومات الموجودة في الكتالوج محدثة وصالحة. كل الحقوق محفوظة.