



بيواكي 1013 بلوك تيك

مونة لاصقة خرسانية غازية مثل الترمستون عالية الجودة

التعريف

بيواكي 1013 بلوك تيك عبارة عن مونة أسمنتية و بوليمر لاصق الخرسانة غازية مثل لاصق الترمستون.

أماكن الاستخدام

ربط الخرسانة الخلوية و عناصر البناء الأخرى عالية الامتصاص.

المزايا

يخلط بالماء فقط.
لديها قوة التصاق عالية.
يمكن تطبيقه بسهولة.
يوفر الوقت و العمل.
وقت العمل الطويل

المواصفات الفنية

من أساس أسمنتية و معدني مزودة بوليمر
1.70 كغ / لتر
رمادي
5 نيوتن / مم²
3 نيوتن / مم²
+5°C / +35°C
40°C / +80°C
3-5 دقيقة
ساعتين
30 دقيقة
24 ساعة

المحتويات
الكثافة
اللون
قوة الالتصاق 28 يوم
قوة الانضغاط
درجة حرارة الأرضية
درجة حرارة السطح
زمن خلط
مدة الاستخدام
مدة تركه مكشوفاً
المدة اللازمة للمشحي فوقه



لقيم أعلاه معطاة لـ 23+ درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية ، درجات الحرارة العالية تقصر الوقت ، درجات الحرارة المنخفضة تمده.

آلية التنفيذ

تحضير السطح

يجب تنظيف الأسطح المواد تطبيقها في المواقف التي تؤثر سلبيًا على الصدأ و العفن و الزيت و الجزيئات السائبة و الغبار و التصاق الجص.

الخلط

تُسكب الكمية المناسبة من الماء الموصوفة على العبوة في وعاء خلط نظيف. يتم فتح كيس بيواكي 1013 بلوك تيك و إضافته ببطء إلى الماء ، و يتم خلطه بمتقاب خلط 400 - 600 دورة في الدقيقة لمدة 3 دقائق حتى يصبح متجانسًا. يجب ألا تكون هناك كتل في المادة. بعد أن ترتاح المادة لمدة 3 دقائق ، يتم خلطها مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة و تصبح جاهزة للتطبيق.

نسب الخليط

يجب استخدام ما يقرب من 5.50 - 7.00 لترًا من الماء بالنسبة إلى 25 كغ/ كيس واحد من بيواكي 1013 بلوك تيك .

التطبيق

ضع لاصق بمالنح مسننة بحجم 10 × 10 × 10 مم. عند وضع الكتل ، يجب أن يكون عرض الوصلات الرأسية العمودية و الأفقية يحد أقصى 3 مم.

بيواكي 1013 بلوك تيك

استهلاك صرفيات

A (سم)	B (سم)	C (سم)	استهلاك صرفيات كغ/م ²
20	50	20	5-8
20	70	20	5-7
30	50	15	3-5
30	70	15	3-4
30	50	20	4-6
30	70	20	4-6

التعبئة والتغليف

25 كغ مغلقة بكيس ورقي.

طرق تنظيف الأدوات المستخدمة

تنظف الأدوات بالماء بعد الانتهاء من تطبيق المنتج.

نقاط تأخذ بعين الاعتبار

-خلال تطبيق بيواكي 1013 بلوك تيك إذا كانت درجة الحرارة المحيطة و السطحية أقل من +5 درجة مئوية أو أعلى من +35 درجة مئوية فيجب إعداد درجة الحرارة المناسبة. لا ينبغي أن يتم التطبيق في ظروف شديدة الحرارة و ممطرة و عاصفة للغاية.
-في التطبيقات الخارجية يجب حماية الكتلة من الشمس و المطر و الرياح و الصقيع خلال الأربع و عشرين ساعة الأولى.
-تأثر اللاصق بمدة فترة التطبيق و درجة حرارة الهواء و الرطوبة و درجة حرارة الأرضية.
-تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تسريع عملية الترتيب و تقصير وقت العمل و فقاً لذلك، بينما تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى إبطاء الترتيب ، مما يزيد من وقت العمل. من أجل استكمال مادة المعالجة، يجب ألا تقل درجة حرارة السطح و درجة الحرارة المحيطة التي سيتم تطبيقها عن الحد الأدنى للقيمة المسموح بها.

مدة الصلاحية

عند تخزينها بشكل صحيح في درجة حرارة الغرفة ، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر بين +5 درجات مئوية و +30 درجة مئوية ، فإن مدة صلاحيتها هي 12 شهراً من تاريخ الإنتاج. يجب استهلاك العبوات المفتوحة خلال أسبوع واحد.

التخزين

يجب تخزينها في عبوتها الأصلية غير المفتوحة ، في بيئة باردة و جافة ، محمية من الصقيع. للتخزين على المدى القصير ، يجب وضع لوحاتين كحد أقصى فوق بعضهما البعض و يجب أن تكون الشحنة على نظام ما يرد أولاً يصرف أولاً. لا ينبغي وضع الألواح فوق بعضها البعض أثناء التخزين طويل المدى.

الاحتياطات أمنية

من الخطر الاقتراب من مناطق التخزين و التطبيق بالنار. يجب تهوية مناطق التخزين و التطبيق. أثناء التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل و القفازات الواقية و النظارات الواقية و الأقنعة و فقاً لقواعد العمل و صحة العمال. تجنب ملامسته للجلد و العينين أثناء التخزين و التطبيق ، و في حالة ملامسته يجب غسله على الفور بكمية كبيرة من الماء و الصابون ، إذا ابتلع ، استشر الطبيب على الفور. يجب عدم السماح بمواد الأطعمة و المشروبات في مناطق التطبيق. يجب تخزينها في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة ، راجع صحيفة بيانات سلامة المواد.

المسؤولية

تستند البيانات الواردة في هذه الوثيقة الفنية إلى معرفتنا العلمية و العملية. شركة **BYK Binyapi Co.** مسؤولة فقط عن جودة المنتج و ليست مسؤولة عن الاستخدام الخاطئ أو الخارج عن التوصيات المكتوبة حول مكان و كيفية استخدام المنتج. تقع مسؤولية التطبيق الصحيح لمنتجاتنا على عاتق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج. يتجاوز هذا الكتالوج المعلومات الموجودة في الكتالوج السابق. تحتفظ شركتنا بالحق في تغيير أي معلومات و تفاصيل محتوى في هذا الكتالوج. من الضروري التحقق من أن المعلومات الموجودة في الكتالوج محدثة وصالحة. كل الحقوق محفوظة.